版膜强化液
EMS-9

版膜强化液EMS-9是将A液和B液混合后使用的2液型网纱制版版膜硬化液。
版膜强化液EMS-9可以提高用重氮型乳剂，重氮基型乳剂制版的版面的耐溶剂性，耐水性和耐印刷性。特别是在耐水性方面具有极佳的效果，适合于耐水性乳剂。
适用的网纱为聚酯网纱，不锈钢网纱。
用版膜强化液EMS-9进行处理后的版面不变色，版面不会脱落。

使用方法

1.显像后的版面在充分干燥后，再进行曝光。

2.版膜强化液EMS-9用A液和B液按1：1的比例进行混合配制。

3.用海绵或布片将混合配制好的版膜强化液涂抹到网纱的两面，放置5～10分钟。

4.用空气枪等除去印刷时油墨通过处的堵塞。

5.在35～40℃下，进行约1小时的加热干燥。

6.最后，用水清洗后进行干燥。

＊由A液和B液混合配制的版膜强化液在罐中的保存期限约为一个月。

＊使用时请一定戴上橡胶手套。

■有关具体事宜，请随时来电询问。

■产品规格在不经预告的情况下有变更的可能。

12.2005

SCREEN PRINTING MACHINE & MATERIAL
美濃商事株式会社
http://www.minoshoji.co.jp
京都事業部／京都市中京区西洞院通二条上ル TEL0081-75-211-4416（代）FAX0081-75-211-4497
東京事業部／東京都文京区本駒込6-2-14 TEL0081-3-3947-0505（代）FAX0081-3-3947-0952
大阪事業部／大阪市西区新町3-3-10 TEL0081-6-6532-3855（代）FAX0081-6-6533-0030
宇治工場／京都府宇治市槙島町中川原58 TEL0081-774-23-5333（代）FAX0081-774-24-1916
京都工場／京都市中京区夷川通西洞院西入 TEL0081-75-211-4524（代）FAX0081-75-211-9628

MSA
MSA-QS-3073
MSA-ES-481
JAB
QMS,EMS Accreditations
R 023,RE 019
ISO9001/2000
ISO14001/2004
全事業所認証取得