



# スクリーン接着剤 ペットンコA

## ■特徴

- 1.速乾性（自然乾燥20℃ 約5分）で作業性が良い。
- 2.枠、スクリーン紗との接着力が強い。
- 3.剥離が簡単である。

## ■使用方法

- 1.ペットンコAを刷毛で枠に塗布します。新しい枠の場合は2回程度塗り重ねて下さい。  
十分に乾燥させたあと、スクリーン紗を貼り、ペットンコAを紗の上から均一にもう一度塗布します。
- 2.自然乾燥20℃ 約5分程度放置して乾燥する速乾性です。  
ドライヤー等で加熱乾燥する事により、作業性は一段と向上します。
- 3.粘度調整及び剥離には専用希釈剤のペットンコBを使用します。
- 4.取扱には、作業場の換気をよくして下さい。また、易燃性ですので火気には十分に注意して下さい。（第4類 第1石油類）

## ■容量

1.6kg入り、15kg入り金属缶

## ■性能

剥離強度	ペットンコ	他社製品A	測定条件
g/10mm	800	700	温度：20℃ 湿度：65% 引張速度：10mm/分 試験機：島津オートグラフ

試験方法：幅10mmの金属板にスクリーン紗をそれぞれ常温接着し、24時間放置後測定。  
接着剤はそれぞれ2回塗布。

耐水性		ペットンコ	他社製品A	他社製品B
初期テンション	横	1.31mm	1.26mm	1.27mm
	縦	1.38mm	1.40mm	1.39mm
12時間後	横	1.31mm	1.28mm	1.27mm
	縦	1.39mm	1.41mm	1.41mm
36時間後	横	1.32mm	×	×
	縦	1.39mm	×	×


試験方法：紗貼した枠を20℃、2%MEK水溶液中に放置し剥がれる時間、テンションを測定する。  
×：少し剥がれた ××：大きく剥がれた  
使用スクリーン：ポリエステル#305T  
テンションゲージ：STG-75B

■詳細については、お気軽にお問い合わせ下さい。

■仕様は予告なく、変更する場合があります。

SCREEN PRINTING MACHINE & MATERIAL  
**MSJ 美濃商事株式会社**  
<http://www.minoshoji.co.jp>

京都事業部／京都市中京区西洞院通二条上ル TEL(075)211-4416 (代) FAX(075)211-4497  
東京事業部／東京都文京区本駒込6-2-14 TEL(03)3947-0505 (代) FAX(03)3947-0952  
大阪事業部／大阪市西区新町3-3-10 TEL(06)6532-3855 (代) FAX(06)6533-0030  
宇治工場／京都府宇治市横島町中川原58 TEL(0774)23-5333 (代) FAX(0774)24-1916  
京都工場／京都市中京区夷川通西洞院西入 TEL(075)211-4524 (代) FAX(075)211-9628



12.2005